

Petits billons

Essences : **Épicéa et Sapin**
peuvent être livrés ensemble

Longueur : 4 m et 5 m
peuvent être livrés ensemble

Surmesure : **minimum 10 cm à respecter strictement**
Longueur maximale : 5,30 m

Diamètre fin bout minimum : **16 cm sous écorce**

Diamètre gros bout maximum : 62 cm sur écorce

	Qualité B	Qualité C	Qualité D
Nœuds	cl. 1- 3b ≤ 3cm cl. 4+ ≤ 4 cm	cl. 1-3b ≤ 6 cm cl. 4+ ≤ 8 cm	très branchu arbre de lisière
Courbure en cm par mètre linéaire	cl. 1 ≤ 1 cl. 2 - 3a ≤ 1 cl. 3b+ ≤ 1,5	cl. 1 ≤ 1 cl. 2 - 3a ≤ 1,5 cl. 3b+ ≤ 2	cl. 1 ≤ 3 cl. 2 - 3a ≤ 3,5 cl. 3b+ ≤ 4,5
Décroissance en cm par mètre linéaire	cl. 1 ≤ 1,2 cl. 2 - 3a ≤ 1,5 cl. 3b+ ≤ 2	cl. 1 ≤ 2 cl. 2 - 3a ≤ 2,5 cl. 3b+ ≤ 4	illimitée
Dégâts d'insectes	sans	Petites piqûres (scolytes, piqûre noire)	Grosses piqûres (Capricorne, Sirex)
Coloration	bois blanc et sain	légères traces bleues ou rouges ≤ 25 % du Ø	illimitée
Pourriture dure	≤ 10 % du Ø dans les pattes	≤ 20 % du Ø	≤ 50 % du Ø
Bois de compression	≤ 10 %	≤ 25 %	illimité
Non sciable	au-delà des critères de qualité D gui, dorge/chaudron, bois mitraillé, diamètre fin bout < min.		

Petits bois en long

Essences : **Épicéa et Sapin**
peuvent être livrés ensemble

Longueur : **pas de 6m, de 7m ni de 11m**
12m à 18m que des longueurs entières
Quelques longueurs ≤ 10m sont tolérées
Longueur minimale 8m

Surmesure : 8ml à 10ml : +20 cm minimum
12ml à 15ml : +30 cm minimum
16ml à 18ml : +40 cm minimum

Diamètre fin bout minimum : **16 cm sous écorce**

Diamètre gros bout maximum : **62 cm sur écorce**

Cubage et classement qualité scierie : en long

	Qualité B	Qualité C	Qualité D
Nœuds	cl. 1- 3b ≤ 3cm cl. 4+ ≤ 4 cm	cl. 1-3b ≤ 6 cm cl. 4+ ≤ 8 cm	très branchu arbre de lisière
Courbure en cm par mètre linéaire	cl. 1 ≤ 1 cl. 2 - 3a ≤ 1 cl. 3b+ ≤ 1,5	cl. 1 ≤ 1 cl. 2 - 3a ≤ 1,5 cl. 3b+ ≤ 2	cl. 1 ≤ 3 cl. 2 - 3a ≤ 3,5 cl. 3b+ ≤ 4,5
Décroissance en cm par mètre linéaire	cl. 1 ≤ 1,2 cl. 2 - 3a ≤ 1,5 cl. 3b+ ≤ 2	cl. 1 ≤ 2 cl. 2 - 3a ≤ 2,5 cl. 3b+ ≤ 4	illimitée
Dégâts d'insectes	sans	Petites piqûres (scolytes, piqûre noire)	Grosses piqûres (Capricorne, Sirex)
Coloration	bois blanc et sain	légères traces bleues ou rouges ≤ 25 % du Ø	illimitée
Pourriture dure	≤ 10 % du Ø dans les pattes	≤ 20 % du Ø	≤ 50 % du Ø
Bois de compression	≤ 10 %	≤ 25 %	illimité
Non sciable	au-delà des critères de qualité D gui, dorge/chaudron, bois mitraillé, diamètre fin bout < min.		

Bois rouge, uniquement en billons

Essences : **Douglas**
éventuellement Mélèze/Pin à définir avec l'acheteur

Longueur : 4 m et 5 m
peuvent être livrés ensemble

Surmesure : **minimum 10 cm à respecter strictement**
longueur maximale : 5,30 m

Diamètre fin bout minimum : **16 cm sous écorce**

Diamètre gros bout maximum : 62 cm sur écorce

Les billons de bois rouge dont le diamètre gros bout est compris entre 62 et 100 cm sur éc. sont à débarder à part.

	Qualité B	Qualité C	Qualité D
Nœuds	cl. 1- 3b ≤ 3cm cl. 4+ ≤ 4 cm	cl. 1-3b ≤ 6 cm cl. 4+ ≤ 8 cm	très branchu arbre de lisière
Courbure en cm par mètre linéaire	cl. 1 ≤ 1,5 cl. 2 - 3a ≤ 1,5 cl. 3b+ ≤ 2	cl. 1 ≤ 2,5 cl. 2 - 3a ≤ 2,5 cl. 3b+ ≤ 3	cl. 1 ≤ 3 cl. 2 - 3a ≤ 3,5 cl. 3b+ ≤ 4,5
Décroissance en cm par mètre linéaire	cl. 1 ≤ 1,2 cl. 2 - 3a ≤ 1,5 cl. 3b+ ≤ 2	cl. 1 ≤ 2 cl. 2 - 3a ≤ 2,5 cl. 3b+ ≤ 4	illimitée
Dégâts d'insectes	sans	Petites piqûres (scolytes, piqûre noire)	Grosses piqûres (Capricorne, Sirex)
Coloration	bois blanc et sain	légères traces bleues ou rouges ≤ 25 % du Ø	illimitée
Pourriture dure	≤ 10 % du Ø dans les pattes	≤ 20 % du Ø	≤ 50 % du Ø
Bois de compression	≤ 10 %	≤ 25 %	illimité
Non sciable	au-delà des critères de qualité D gui, dorge/chaudron, bois mitraillé, diamètre fin bout < min.		

Surmesure : 10 cm minimum par billon

Longueur : billons 4m et 5m, longueur principale à définir avec l'acheteur avant exploitation


bois long, pas de 6m, de 7m ni de 11m

Défauts à purger : bosses de gui, dorges, chaudron, mitraille, pourriture, entre-écorce, fourche

Purger les pieds tordus ainsi que les parties trop courbées (manivelles)

Découper les bois courbés (en billons s'il le faut)

Découpes franches et nœuds arasés



Achats région Alsace :

Vincent Misslin Tél. : +33 3 89 72 16 48
Port. : +33 6 77 67 39 28
E-Mail : vincent.misslin@schilliger.fr

Achats régions Franche-Comté, Bourgogne, Rhône-Alpes :

Philippe Galle Port. : +33 6 87 60 46 90
Fax : +33 3 84 24 36 64
E-Mail : philippe.galle@schilliger.fr

Achats régions Lorraine, Champagne-Ardennes, Limousin :

Pierre Durand Port. : +33 6 33 03 59 95
E-Mail : pierre.durand@schilliger.fr

Bureau Volgelsheim :

Christine Natali Tél. : +33 3 89 72 16 00
E-Mail : achat@schilliger.fr

Responsable approvisionnement Schilliger Bois SAS :

Heike Marx Tél. : +33 3 89 72 16 04
Port. : +49 160 36 76 870
E-Mail : heike.marx@schilliger.fr

Cubage :

Cubage scierie agréé FCBA et classement qualité scierie

Notre adresse:

Schilliger Bois SAS Tél.: +33 3 89 72 16 00
Zone Industrielle et Portuaire Fax: +33 3 89 72 16 17
Rue du Port Rhéan achat@schilliger.fr
F-68600 Volgelsheim www.schilliger.fr

Version 2.2022



**SCHILLIGER
BOIS**
www.schilliger.fr



Critères de livraison

Compétence et Innovation