

# Fi/Ta Kurzholz

Holzarten: Fichte und Tanne (gemischt möglich)

Länge: 4,00 m und 5,00 m  
(Hauptlänge mit dem Einkauf abstimmen,  
gemischte Polterung nach Absprache möglich)  
(Längen < 4 m werden als Güte D  
abgerechnet)

Längenzugabe: **mind.** 10 cm

Max. Länge: 5,30 m

Mindestzopf-  
durchmesser: 15 cm o.R.

Maximaler Stammfuß: 62 cm m.R.

# Fi/Ta Langholz

Holzarten: Fichte und Tanne (gemischt möglich)

Länge: 12,00 bis 18,00 m (in ganzen Metern)  
(einzelne Längen ≤ 10 m mitgehend)  
keine 6 m, 7 m und 11 m  
Mindestlänge: 8,00 m

Längenzugabe: 1 %, Wunschzugabe: mind. 30 cm

Mindest-  
zopfdurchmesser: 15 cm o.R.

Maximaler Stammfuß: 62 cm m.R.

Krümmung: kein Säbelwuchs  
Unschnürige Krümmungen auskappen  
Langgezogene Krümmungen durch Einschneiden in  
Abschnitte eliminieren

Gütesortierung/Vermessung: als Langholz

# Fichte / Tanne

Qualität	Güte B	Güte C	Güte D
<b>Äste gesund</b>	≤ 4 cm	≤ 8 cm	
<b>Äste (nicht verwachsen, faul)</b>	nicht zulässig	≤ 4 cm	Traubebäume, grobastig
<b>Krümmung cm/lfm</b>	Skl 1 ≤ 1 Skl 2a-3a ≤ 1 Skl 3b+ ≤ 1,5	Skl 1 ≤ 1,3 Skl 2a-3a ≤ 2 Skl 3b+ ≤ 2	Skl 1 ≤ 1,5 Skl 2a-3a ≤ 2,5 Skl 3b+ ≤ 3
<b>Abholzigkeit cm/lfm</b>	Skl 1 ≤ 1 Skl 2a-3a ≤ 1,2 Skl 3b+ ≤ 1,7	Skl 1 ≤ 1,5 Skl 2a-3a ≤ 1,7 Skl 3b+ ≤ 2,6	unbegrenzt
<b>Abholzigkeit cm/lfm</b>	Skl 1 ≤ 0,8 Skl 2a-3a ≤ 1,1 Skl 3b+ ≤ 1,3	Skl 1 ≤ 1 Skl 2a-3a ≤ 1,4 Skl 3b+ ≤ 1,6	unbegrenzt
<b>Langholz</b>			
<b>Holzbrütende Insekten</b>	nicht zulässig	leichter Lineatusbefall	Bock-, Wespen-, Holzbohrerbefall
<b>Kernrisse Ringschäle</b>	≤ 1/3 des Ø ≤ 1/4 des Ø	≤ 1/2 des Ø ≤ 1/3 des Ø	zulässig ≤ 1/2 des Ø
<b>Verfärbung</b>	weißes, gesundes Holz	leichte Bläue, und Rotstreife ≤ 15 % des Ø	Bläue und Rotstreife zulässig
<b>Fäule (Hartfäule)</b>	nicht zulässig	im äußeren Holzmantel, Wurzelanlauf ≤ 15 % des Ø	Bläue und Rotstreife zulässig
<b>Fäule, (Weichfäule)</b>	nicht zulässig	nicht zulässig	im äußeren Holzmantel, Wurzelanlauf ≤ 15 % des Ø
<b>Reaktionsholz</b>	≤ 10 %	≤ 25 %	unbegrenzt
<b>Nicht sägefähig Sublogs</b>	Qualität: über die Kriterien von D hinaus Mistelbefall, Krebs Metall, Zopf < min		

Weitere Holzarten: auf Anfrage

Sitkafichte (*Picea sitchensis*)  
Stechfichte (*Picea pungens*)  
Omorikafichte (*Picea omorika*)  
Küstentanne (*Abies grandis*)  
Kiefer (*Pinus sylvestris* oder *nigra*)  
Weymouthskiefer (*Pinus strobus*)  
Atlaszeder (*Cedrus atlantica*)  
Lärche (*Larix decidua* o. *kaempferi*)

# Rotholz nur als Kurzholz

Holzarten: Douglasie

Länge: 4,00 m und 5,00 m  
(Hauptlänge mit dem Einkauf abstimmen)  
(Längen < 4 m werden als Güte D  
abgerechnet)

Längenzugabe: **mind.** 10 cm

Max. Länge: 5,30 m

Mindestzopfdurchmesser: 16 cm o.R.

Maximaler Stammfuß: 62 cm m.R.

Qualität	Güte B	Güte C	Güte D
<b>Äste</b>	gesund ≤ 5 cm faul, nicht verw. nicht zulässig	gesund ≤ 8 cm faul, nicht verw. ≤ 5 cm	Traubebäume, grobastig
<b>Krümmung cm/lfm</b>	Skl 1 ≤ 1,0 Skl 2a-3a ≤ 1,0 Skl 3b+ ≤ 1,5	Skl 1 ≤ 1,3 Skl 2a-3a ≤ 2,0 Skl 3b+ ≤ 2,0	Skl 1 ≤ 1,5 Skl 2a-3a ≤ 2,5 Skl 3b+ ≤ 3,0
<b>Abholzigkeit cm/lfm</b>	Skl 1 ≤ 0,8 Skl 2a-3a ≤ 1,1 Skl 3b+ ≤ 1,6	Skl 1 ≤ 1,1 Skl 2a-3a ≤ 1,5 Skl 3b+ ≤ 2,3	unbegrenzt
<b>Abholzigkeit cm/lfm</b>	Skl 1 ≤ 0,7 Skl 2a-3a ≤ 0,9 Skl 3b+ ≤ 1,1	Skl 1 ≤ 0,9 Skl 2a-3a ≤ 1,1 Skl 3b+ ≤ 1,3	unbegrenzt
<b>Langholz</b>			
<b>Holzbrütende Insekten</b>	nicht zulässig	leichter Lineatusbefall	Bock-, Wespen-, Holzbohrerbefall
<b>Kernrisse Ringschäle</b>	≤ 1/3 des Ø ≤ 1/4 des Ø	≤ 1/2 des Ø ≤ 1/3 des Ø	zulässig ≤ 1/2 des Ø
<b>Fäule, Faulflecken (Hartfäule)</b>	nicht zulässig	nicht zulässig	im äußeren Bereich des Wurzelanlaufs zulässig
<b>Jahringbreite</b>	≤ 8 mm	unbegrenzt	unbegrenzt
<b>Nicht sägefähig</b>	Qualität: über die Kriterien von D hinaus Mistelbefall, Krebs Metall, Zopf < min		

- Längen-  
zugabe:** mind. 10 cm pro Abschnittslänge
- Länge:** Abschnitte: 4 m und 5 m (Hauptlänge vor  
Hiebsbeginn mit dem Einkauf abstimmen)  
Langholz: keine 6 m, 7 m und 11 m
- Holzfehler:** Mistel, Krebs, Metall, Fäule,  
eingewachsene Rinde, Steiläste, Zwiesel  
auskappen
- Krümmung:** kein Säbelwuchs  
unschnürige Krümmungen auskappen  
Langgezogene Krümmungen durch Ein-  
schneiden in Abschnitte eliminieren.
- Stammfuß:** Gerader Stirnschnitt  
Einteilung der Lose nach Stammfuß  
in Stark- und Schwachholz beachten  
(Zwei verschiedene Abladeplätze im  
Sägewerk)
- Entastung:** saubere Entastung, keine Steiläste

## Terminabsprache Anlieferung und Abrechnung

Christine Natali    Telefon: +33 3 89 72 16 13  
E-Mail:    achat@schilliger.fr

Vincent Misslin    Telefon: +33 3 89 72 16 48  
Mobil:    +33 6 77 67 39 28  
E-Mail:    vincent.misslin@schilliger.fr

## Einkaufsleitung

### Einkauf und Stockkauf Deutschland

Heike Marx    Telefon: +33 3 89 72 16 04  
Mobil:    +49 160 36 76 870  
E-Mail:    heike.marx@schilliger.fr

**Vermessung:** elektronische Werksvermessung  
gemäß RV Werksvermessung  
für Stammholz

**Waldmaß:** Waldübernahme auf Wunsch möglich

## Unsere Adresse

Schilliger Bois SAS  
Zone Industrielle et Portuaire, Rue du Port Rhéna  
F-68600 Volgelsheim  
Tel.:    +33 3 89 72 16 00  
Fax:    +33 3 89 72 16 17  
Email:    achat@schilliger.fr  
Internet: www.schilliger.fr



**SCHILLIGER  
BOIS**  
www.schilliger.fr



## Aushaltungsrichtlinie

Version 08-2022

**Kompetenz und Innovation**