

Fichte/Tanne Starkholz

Qualität	Güte A	Güte B	Güte C	Güte D
Äste gesund Äste (nicht verwachsen, faul)	einzelne Wasserreiser, Klebäste	≤ 4 cm nicht zulässig	≤ 8 cm ≤ 4 cm	Traubebäume, grobastig
Krümmung cm/lfm		Skl 1 ≤ 1 Skl 2a-3a ≤ 1 Skl 3b+ ≤ 1,5	Skl 1 ≤ 1,3 Skl 2a-3a ≤ 2 Skl 3b+ ≤ 2	Skl 1 ≤ 1,5 Skl 2a-3a ≤ 2,5 Skl 3b+ ≤ 3
Abholzigkeit cm/lfm Abschnitte	Skl 4+ ≤ 1,5	Skl 1 ≤ 1 Skl 2a-3a ≤ 1,2 Skl 3b+ ≤ 1,7	Skl 1 ≤ 1,5 Skl 2a-3a ≤ 1,7 Skl 3b+ ≤ 2,6	unbegrenzt
Kreuzrisse (Spinne)	≤ 1/4 des Ø	≤ 1/3 des Ø	≤ 1/2 des Ø	zulässig
Ringschäle	nicht zulässig	≤ 1/4 des Ø	≤ 1/3 des Ø	≤ 1/2 des Ø
Holzbrütende Insekten	nicht zulässig	nicht zulässig	leichter Lineatusbefall	Bock-, Wespen-, Holzbohrerbefall
Kernrisse Ringschäle	nicht zulässig	≤ 1/3 des Ø ≤ 1/4 des Ø	≤ 1/2 des Ø ≤ 1/3 des Ø	zulässig ≤ 1/2 des Ø
Verfärbung	weißes, gesundes Holz	weißes, gesundes Holz	leichte Bläue, Rotstreife ≤ 15 % des Ø	Bläue, Rotstreife zulässig
Fäule (Hartfäule)	nicht zulässig	nicht zulässig	im äußeren Holzmantel, Wurzelanlauf ≤ 15 % des Ø	Bläue, Rotstreife zulässig
Fäule, (Weichfäule)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	im äußeren Holzmantel, Wurzelanlauf ≤ 15 % des Ø
Reaktionsholz	nicht zulässig	≤ 10 %	≤ 25 %	unbegrenzt
Nicht sägefähig Sublogs	Qualität: über die Kriterien von D hinaus Mistelbefall, Krebs, Metall, Zopf<min			

Kurzholz stark

Holzarten: Fichte und Tanne (gemischt möglich)

Länge: 4,00 m und 5,00 m
Hauptlänge 5,00 m
(gemischte Polterung möglich)

Längenzugabe: mind. 10 cm

Max. Länge: 5,30 m

Mindestzopfdurchmesser: 30 cm o.R.

Maximaler Stammfuß: 100 cm m.R.

Langholz stark

Holzarten: Fichte und Tanne (gemischt möglich)

Länge: 12,00 bis 18,00 m (in ganzen Metern)
(einzelne Längen 8 m, 9 m, 10 m mitgehend)
keine 6 m, 7 und 11 m!

Längenzugabe: 8 bis 10 m, mind. 20 cm Kappzumaß
12 bis 15 m, mind. 30 cm
16 bis 18 m, mind. 40 cm

Mindestzopfdurchmesser: 25 cm o.R.

Maximaler Stammfuß: 80 cm m.R.

Gütesortierung/Vermessung: abschnittsweise nach
Kappung