



QUALITÄTSKRITERIEN

MERKMALE	NORMAL-QUALITÄT	INDUSTRIE-QUALITÄT
Allgemein	Für den sichtbaren Bereich bei normalen Anforderungen an das Aussehen, z.B. Sichtdachstühle, Wohnbereiche, Carports etc.	Für Bereiche ohne Anforderungen an das Aussehen, z.B. Industrie- und Produktionshallen, nicht sichtbarer Dachstuhl, landwirtschaftliche Gebäude etc.
Äste – gesunde, festverwachsene Äste – andere Äste und Astlöcher	zulässig zulässig mit grösstem sichtbarem Durchmesser über 20mm ausgeflickt	zulässig zulässig
Harzgallen	bis 5 mm x 50 mm zulässig	zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	zulässig
Baumkante und Rinde	nicht zulässig Rinde nicht zulässig	Baumkante zulässig
Verfärbungen (Bläue / braune und rote Streifen)	zulässig bis 10 % der sichtbaren Oberfläche	zulässig
Fäule	nicht zulässig	nicht zulässig
Insektenbefall	Frassgänge bis 2 mm Durchmesser bei inaktivem Insektenbefall zulässig	Frassgänge bis 2 mm Durchmesser bei inaktivem Insektenbefall zulässig
Risse	Schwindrisse bis 4 mm Rissbreite zulässig Übrige Risse nicht zulässig	Schwindrisse zulässig Übrige Risse nicht zulässig
Längskrümmung	bis 4 mm auf 2 m zulässig	bis 4 mm auf 2 m zulässig
Keilzinkenabstand bei den Decklamellen	ohne Begrenzung	ohne Begrenzung
Oberfläche	gehobelt und gefast	gehobelt und gefast
Ausbesserung mittels «Schiffchen», Dübeln, Leisten etc.	zulässig	nicht erforderlich
Ausbesserung mittels Füllmasse (z.B. Spachtel)	zulässig	nicht erforderlich
Hobelmesserschläge	ohne Begrenzung	ohne Begrenzung