



CRITÈRES DE QUALITÉ DES BOIS COLLÉS

CARACTÉRISTIQUES	QUALITÉ NORMALE	QUALITÉ INDUSTRIE
Mise en œuvre	pour des constructions visibles avec exigences esthétiques normales (charpentes apparentes, logements, abris pour voiture, ...)	pour des constructions sans exigence esthétique, (bâtiments industriels, charpentes non visibles, bâtiments agricoles, ...)
Nodosité – Noeuds sains, adhérents – Autres noeuds, noeuds tombants	admis admis pour des diamètres jusqu'à 20 mm Plus de 20 mm : Finition nécessaire	admis admis
Poche de résine	admis jusqu'à 5 x 50 mm	admis
Entre-écorce	non admis	admis
Flaches et écorce	non admis	Flaches admises Ecorce non admise
Discolorations (Bleuissement/ bande rouge ou brune)	admis jusqu'à 10 % de la surface visible	admis
Pourriture	non admis	non admis
Piqûres d'insectes	galeries jusqu'à 2 mm de diamètre admises, si insectes inactifs	galeries jusqu'à 2 mm de diamètre admises, si insectes inactifs
Fentes	fentes de retrait jusqu'à 4 mm de largeur admises autres fentes non admises	fentes de retrait admises autres fentes non admises
Courbure longitudinale	jusqu'à 4 mm sur 2 m admis	jusqu'à 4 mm sur 2 m admis
Distance entre entures d'aboutages des lamelles extérieures	sans exigence	sans exigence
Surface	rabotée et chanfreinée	rabotée et chanfreinée
Finition esthétique par navettes, bouchons etc...	admis	pas nécessaire
Finition esthétique par masticage	admis	pas nécessaire
Ondulations de raboteuse	sans exigence	sans exigence